



Effekt 15/30/80

Metall- och trälackfärg

Effekt 15/30/80 är en halvmatt/halvblank/blank traditionell uretanalkydbaserad lackfärg för trä och metall inne och ute. Lämplig för dörrkarmar, fönster, lister och andra snickerier och metallytor. Produkten är förhållandevis luktsvag och innehåller aromatfri lacknafta. Innehåller aktivt rostskydd, men hårt utsatta metallytor måste grundmålas med rostskyddsprimer.

Lackfärgen flyter ut till en jämn yta som döljer penseldrag.

Effekt är svensktillverkad och ingår i Colorex Mix brytsystem.

Före målning

- Börja alltid med att läsa igenom bruksanvisningen på färgburken och kom ihåg att vara noggrann från början. Bra verktyg och ett noggrant underarbete är förutsättningen för ett lyckat målningresultat. Rör om färgen väl från botten innan du börjar måla.
- Rums- och ytemperatur är också viktigt för slutresultatet. Måla inte om det är kallare än +5°C.
- Träytor: Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Skrapa bort gammal löst sittande färg. Slipa och tvätta tidigare målade ytor med målartvätt och skölj med vatten och låt torka väl.
- Eventuella oljefläckar tas bort med lösningsmedel.
- Obehandlat trä inomhus grundas med Effekt Grund. För utomhusbruk använd Grund II Klassisk, eventuellt förtunnad med 10–20% lacknafta.
- Ojämnheter spacklas. Slipa slätt. Grundstryk med oförtunnad Effekt Grund, slipa med ett fint sandpapper innan färdigmålning. Torka rent från damm.
- Järn- och metallytor: Stålbörsta/slipa och avfetta feta ytor och grundmåla omedelbart utsatta ytor med rostskyddsprimer för att undvika rostbildning.
- Kom ihåg att skydda golv och möbler ordentligt innan du börjar måla.

Målning

- Effekt förs på med pensel, luddfri roller eller – efter förtunning med 10–20% lacknafta/alifatnafta – med spruta.
- På dörrar och andra större ytor kan färgen med fördel rollas med filtroller före utjämning med lackpensel.
- Färdigstryk i minst 2 skikt med tid för torkning emellan.

Efter målning

- Torka av verktygen noga före rengöring i lacknafta. Förslut burken noga efter användning och förvara utom räckhåll för barn. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation. Värna om miljön, det gör vi.

Underhåll

- Använd en trasa fuktad i vatten och eventuellt lite mildt rengöringsmedel för att göra rent ytan. Använd aldrig sprit vid rengöring av färg eller lack.

Tekniska data

Användningsområde	Inom-/utomhus	Tvättbar	Ja. > 10 000 cykler
Bindemedel	Alkyd	Brandfarlighetsklass	2b
Glans	15/30/80 halvmatt/halvblank/blank	Lagring	2 år obruten förpackning. Förvaras frostfritt
VOC-kategori	(Kat A/i): 500 g/l (2010)	Luft-/ytemperatur vid lackering	Min. +5°C
Rengöring av verktyg	Lacknafta/Alifatnafta	Materialåtgång	7–10 m ² /l
Spädning/Förtunning	Lacknafta/Alifatnafta	Målningsverktyg	Pensel, roller och (efter förtunning) färgspruta
Torktid	4–6 timmar dammtorr	Burkstorlekar	0,9 och 2,7 liter
(beroende på luft-/ytemperatur)	12–24 timmar övermålningsbar	Lagervara	Ja
	3–4 dygn genomtorr		

Ovanstående data gäller vit/obruten färg. För andra kulörer kan tekniska data variera.



Informationen i detta produktdatablad är baserat på laborietester och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkten används är utanför vår kontroll, kan vi endast garantera kvaliteten på själva produkten. Slutresultatet är beroende på underlag, kvalitet, förarbete, temperatur, fuktighet och utförande etc.

Vänligen kontrollera på vår hemsida att produktdatabladet är det nu gällande.