



BETOPRIME

PRODUKTBESKRIVNING

Betoprime är en helmatt, vattenburen, silikat-baserad primer för grundning av alla typer av mineraliska underlag företrädesvis utomhus. Även lämplig för fuktutsatta ytor inomhus. Betoprime penetrerar djupt in i, och reagerar kemiskt med det mineraliska underlaget. Dock utan att täppa till porerna i underlaget. Det bildar därigenom en utomordentlig förutsättning för såväl perfekt vidhäftning, med ett fast och målningsdugligt underlag, som ett fuktutdrivande ytskikt. I kombination med Betopaint har man ett maximalt diffusionsöppet och fuktutdrivande målningsystem.

Betoprime lämpar sig genom dessa egenskaper även för många typer av impregnering och bindning på olika typer av mineraliska underlag såväl utom- som inomhus. Tex tegelsten, eller som dammbindare och vidhäftningsprimer på betonggolv. Den fungerar även som en effektiv problemlösare för att binda gamla kalkmålade ytor.

I systemmålning med Betoprime som primer och med Betopaint eller Betocryl som toppfärg blir resultatet ett diffusionsöppet och fuktutdrivande färgskikt.

TEKNISK DATA:

Användningsområde	Utom-/inomhus
Bindemedel	Styrenakrylat, silikat
Volymtorrhalt	13%
Densitet	1,06 g/cm ³
Rengöring/spädning	Vatten
Materialåtgång	10–12 m ² /L.
Luft-/yttemperatur vid målning	Minimum +5°C
Målningsverktyg	Pensel, roller och (efter förtunning) färgspruta
Dammtorr	1–2 h
Övermålningsbar	2–4 h
Lagringstid	2 år obruten förpackning. Förvaras frostfritt
Kulör	Klar
Brandfarlighet	Ej brandfarligt
VOC-kategori	(Cat. A/h): 30 g/l (2010)



BETOPRIME

BRUKSANVISNING

Före målning

Börja alltid med att läsa igenom bruksanvisningen på produkten och kom ihåg att vara noggrann från början. Bra verktyg och ett noggrant underarbete är förutsättningen för ett lyckat målningsresultat. Skaka gärna dunken först för att få en homogen blandning.

Luft- och ytemperatur är också viktigt för slutresultatet. Måla inte om det är kallare än +5°C.

Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Borsta eller skrapa bort lös puts, kalk och färg. Tvätta med ammoniakvatten, skölj med vatten. Slipa och tvätta tidigare målade ytor med lämplig hustvätt och skölj med vatten.

OBS! Täck över eventuella fönster eller glasytor eftersom Betoprime verkar etsande på glas.

Undvik kontakt med ögonen. Använd skyddsglasögon.

Målning

Betoprime appliceras jämnt över hela underlaget, helst genom användande av enkel lågtryckspruta, men kan även påföras med pensel.

Obs! Undvik kontakt med ögonen. Använd skyddsglasögon.

Efter målning

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten. Förslut dunken noga efter användning och förvara utom räckhåll för barn. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation. Värna om miljön, det gör vi.